

HENESPORT W 260 Giesslack bezbarwny

OPIS PRODUKTU

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący, dwukomponentowy lakier na polewarkę na bazie żywicy akrylowej-izocyjanianu, o bezbłędnej technologii, wysokiej odporności na wpływy chemiczne, silnie wypełniający; jest bardzo wytrzymały na uderzenia i zarysowania.

ZASTOSOWANIE

Henesport W 260 Giesslack bezbarwny został specjalnie opracowany zgodnie z oczekiwaniami przemysłu artykułów sportowych. Lakier ten służy do powlekania zadrukowanych nart lub polakierowanych nart, wzgl. transparentnych folii wierzchnich.

DANE TECHNICZNE	
Skład	Kombinacja akrylanu i izocyjanianu
Kolor	bezbarwny ; dostępny w różnych stopniach połysku
Lepkość w dostawie	ok. 65" – 80" DIN 4 mm przy 20°C
Gęstość	0,98 ±0,1g/cm ³ w zależności od stopnia połysku
Stopień połysku	od połysku do matu
Odporność fizyczna	Odporny na działanie światła, wody, wytrzymały na zarysowania i uderzenia, bardzo dobra przyczepność.

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi zostać fachowo przygotowane (oczyszczone z pyłów oraz suche) oraz wolne od rozkładających substancji (tłuszcze, silikon itd.) . Należy sprawdzić przydatność ewentualnych starych warstw podkładowych. Podczas krycia nie może być ona starsza niż 48 godzin; w przeciwnym przypadku musi zostać przeszlifowana.

Technologia

Warunki technologiczne	Temperatura obiektu i pomieszczenia +15 do 25°C, względna wilgotność powietrza do 80%
Stosunek składników	4 części wagowe Henesport W 260 Giesslack farblos 1 część wagowa Henesport Härter 9250
Nanoszenie	polewarka (prędkość przesuwu taśmy: 50-80 m/min.)
Zużycie	80 – 120 g/m ²
Rozcieńczenie	woda destylowana, max.10%

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony pracowników. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczonych siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowaniu mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.

Przytoczone wielkości są wartościami orientacyjnymi uzyskanymi w laboratorium. Odchylenia są możliwe i zależne od celu zastosowania i użytkownika.	
Żywotność mieszaniny	4 godz. przy 20°C
Schnięcie	W zależności od zużycia; pyłosuchy po ok 5 godz. przy 20°C, możliwy do złapania po ok.12 godz. przy 20°C.

Składowanie	lakier:	min. 6 miesięcy w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze składowania między +10 a 30°C.
	Utwardzacz:	min.12 miesięcy w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze składowania między +10 a 30°C.
Pojemniki	Lakier:	25 kg
	Utwardzacz:	10 kg

Pojemnik z utwardzaczem zawsze szczelnie zamykać, izocyjanian utwardzacza reaguje z wilgotnością w powietrzu.

WAŻNE ZALECENIA

- ❖ Dobrze wmeszać utwardzacz. Mieszaninę lakieru z utwardzaczem odstawić na 5 minut w celu wstępnego wiązania.
- ❖ W czasie schnięcia należy zatroszczyć się o to, aby umożliwione było maksymalne oddawanie rozcienczalnika (poprzez dobre wietrzenie).
- ❖ Polewarkę należy dokładnie przed użyciem umyć wodą.
- ❖ Każdą folię wierzchnią należy sprawdzić pod kątem jej własności.
- ❖ Folie zostały częściowo przygotowane, przygotowanie jest delikatne i może zostać zniszczone poprzez niefachowe traktowanie.

Informacje podane w opisie wyrobu oraz wskazaniach technologicznych bazują na danych oraz doświadczeniu, które dla specjalisty w normalnych warunkach pracy i w połączeniu z właściwą praktyką obowiązują jako pewne w eksploatacji.

Ryzyko za zastosowanie przejawia się specjalista.

Każda zmiana zastosowania, warunków pogodowych czy nieprzestrzegania zaleceń, może niekorzystnie wpłynąć na efekt. Jako że nie mamy wpływu na warunki pracy, stanowczo nie bierzemy odpowiedzialności za osiągnięty tym produktem efekt i skutki lub wyniki poboczne, obojętnie jakiego rodzaju.

02.07.2010 / BP

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony pracowników. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczonych siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowaniu mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.