

HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiß (biały)

OPIS PRODUKTU

Wodorozcieńczalny, pigmentowy wypełniacz na bazie akrylowego środka wiążącego. Szybkoschnący podkład do wszystkich powierzchni lakierowanych na meblach oraz innych we wnętrzach, gdzie pożądanym jest wysoki stopień wypełnienia oraz bardzo dobra podatność na szlifowanie. HENECRYL Aqua Pigmentfüller biały, ze względu na dobrą wytrzymałość, nadaje się również do powlekania wyprofilowanych części oraz stojących powierzchni.

Przy powlekaniiu płyt MDF nie jest wymagane dalsze izolowanie kątów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU	Test wewnętrzny
LAKIEROWANIE ZABAWEK Odporność na ślinę i pot	Norma ÖNORM S 1555

ZASTOSOWANIE

Płyty MDF, foliowane płyty MDF wzgl. płyty wiórowe i drewna masywne.

Do wszelkiego lakierowania powierzchni obciążonych na meblach oraz wystroju wnętrz.

Nadaje się do lakierowania mebli dziecięcych.

DANE TECHNICZNE	
Lepkość	tiksotropowa
Kolor	biały
Gęstość	1,3 g/cm ³ +0,05
Stopień połysku	-
Współczynnik pH	8,4+0,2
MFT (minimalna temperatura krycia)	poniżej 12°C nie jest możliwe zadowalające tworzenie się powłoki wzgl. utwardzenie lakieru

WSKANIA TECHNOLOGICZNE

Przygotowanie podłoża

Warunkiem uzyskania wysokojakościowego krycia jest czysty szlif podłoża drewnianego. W celu osiągnięcia gładkiej powierzchni płyt MDF zaleca się szlif ziarnem 180, lepiej ziarnem 240. Szlifowanie drewna zbyt gruboziarnistym papierem ściernym zwiększa niebezpieczeństwo zbytniego zszorstkowania jego włókien, szczególnie podczas frezowania płyt MDF.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony praw w trzech. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczonych siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowaniu mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.

Technologia

Technika nanoszenia	Pistolet kubekowy Airless/Airmix	dysza 1,7-2,0mm, ciśnienie 3-4bar dysza: 0,28-0,33mm ciśnienie materiału 90-110bar ciśnienie rozpylenia 1,5-2,0bar
Zużycie materiału	1x krawędzie i wyfrezowania	200-220 g/m ²
	2x na całej powierzchni	200-220g/m ²
Lepkość natrysku	fabrycznie nastawiony do użycia, do aplikacji pistoletem kubekowym rozcieńczyć maks. 5%. wodą	
Rozcieńczanie	fabrycznie przygotowany do użycia, woda	
Schnięcie	Pyłosuchy Dotykany Zdatny do szlifowania	30 min. 2 godz. 4-6 godz.
Przepisy VOC (LZO)	Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 94 g/l VOC (LZO).	

Powlekanie płyt MDF

Wcześniejse zagruntowanie krawędzi oraz przycięć płyty MDF produktem HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss, suszenie przez noc w temperaturze pokojowej, następnie lekki szlif ziarnem 240. Powlec 2 x produktem HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss bez międzyszlifu. Schnięcie przez noc, międzyszlif ziarnem 240-320. 1x HENELUX Aqua Color.

Proszę uwzględnić również kartę techniczną „Przykłady kolorowych lakierowań płyt MDF.

Składowanie	52 tygodnie w zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze składowania pomiędzy +15 i +25°C.
Opakowania	5 l, 25 l

WAŻNE ZALECENIA

- ❖ przed użyciem dobrze rozmieszać
- ❖ chronić przed mrozem
- ❖ nie dopuszczać do kontaktu z rozpuszczalnikami
- ❖ po użyciu przyrządy robocze starannie umyć wodą bieżącą, zaschnięte resztki lakieru usunąć przy pomocy HENEVISK Aceton

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony pracowników. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczonych siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowaniu mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.

- ❖ w wypadku użycia tych samych przyrządów do materiałów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych zneutralizować je za pomocą Aqua Umnetzer
- ❖ zaleca się używać sita, aby usuwać ewentualne resztki zaschniętego lakieru
- ❖ pojemnik zawsze dobrze zamykać i chronić zawartość przed dopływem powietrza

35/01491/04.13/BP

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony pracowników. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczonych siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowaniu mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.